



QUIK VINYL
MEGA SPC
5,5 MM



5570

Codice: 8012345134724

Materiale: SPC (Stone Plastic Composite)

Spessore: 5,5 mm

Dimensioni: 1220 x 180 mm

Strato di Usura 0,55 mm

Disponibile Battiscopa in abbinato.

Si raccomanda L'utilizzo del RisalBLOK

Attenzione, Avviso importante.

Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà.





5573

Codice: 8012345134731

Materiale: SPC (Stone Plastic Composite)

Spessore: 5,5 mm

Dimensioni: 1220 x 180 mm

Strato di Usura 0,55 mm

Disponibile Battiscopa in abbinato.

Si raccomanda L'utilizzo del RisalBLOK

Attenzione, Avviso importante.

Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà.

5576

Codice: 8012345134748

Materiale: SPC (Stone Plastic Composite)

Spessore: 5,5 mm

Dimensioni: 1220 x 180 mm

Strato di Usura 0,55 mm

Disponibile Battiscopa in abbinato.

Si raccomanda L'utilizzo del RisalBLOK

Attenzione, Avviso importante.

Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà.





5580

Codice: 8012345134755

Materiale: SPC (Stone Plastic Composite)

Spessore: 5,5 mm

Dimensioni: 1220 x 180 mm

Strato di Usura 0,55 mm

Disponibile Battiscopa in abbinato.

Si raccomanda L'utilizzo del RisalBLOK

Attenzione, Avviso importante.
Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo
sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà.

5583

Codice: 8012345134762

Materiale: SPC (Stone Plastic Composite)

Spessore: 5,5 mm

Dimensioni: 1220 x 180 mm

Strato di Usura 0,55 mm

Disponibile Battiscopa in abbinato.

Si raccomanda L'utilizzo del RisalBLOK

Attenzione, Avviso importante.

Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà.



5586

Codice: 8012345134779

Materiale: SPC (Stone Plastic Composite)

Spessore: 5,5 mm

Dimensioni: 1220 x 180 mm

Strato di Usura 0,55 mm

Disponibile Battiscopa in abbinato.

Si raccomanda L'utilizzo del RisalBLOK

Attenzione, Avviso importante.

Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà.



5589

Codice: 8012345135240

Materiale: SPC (Stone Plastic Composite)

Spessore: 5,5 mm

Dimensioni: 1220 x 180 mm

Strato di Usura 0,55 mm

Disponibile Battiscopa in abbinato.

Si raccomanda L'utilizzo del RisalBLOK

Attenzione, Avviso importante.

Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà.





5592

Codice: 8012345135257

Materiale: SPC (Stone Plastic Composite)

Spessore: 5,5 mm

Dimensioni: 1220 x 180 mm

Strato di Usura 0,55 mm

Disponibile Battiscopa in abbinato.

Si raccomanda L'utilizzo del RisalBLOK

Attenzione, Avviso importante.

Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà.

5595

Codice: 8012345135264

Materiale: SPC (Stone Plastic Composite)

Spessore: 5,5 mm

Dimensioni: 1220 x 180 mm

Strato di Usura 0,55 mm

Disponibile Battiscopa in abbinato.

Si raccomanda L'utilizzo del RisalBLOK

Attenzione, Avviso importante.

Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà.





5598

Codice: 8012345135271

Materiale: SPC (Stone Plastic Composite)

Spessore: 5,5 mm

Dimensioni: 1220 x 180 mm

Strato di Usura 0,55 mm

Disponibile Battiscopa in abbinato.

Si raccomanda L'utilizzo del RisalBLOK

Attenzione, Avviso importante.

Le tonalità dei decori rappresentati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono differire dalla realtà.



SCHEDA TECNICA GENERALE

PAVIMENTO VINILICO	SERIE QUIK VINYL MEGA
	
Cavinato Spa Via della Meccanica 59 36100 Vicenza 23	
EN 14041 : 2008	
USO: Pavimentazione interna posa solo flottante con materassino Già applicato	
SPESSORE (4 +1,5 materassino)	5,5 mm
RILASCIO DI FORMALDEIDE	Class E1
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	Bfl-s1
SCIVOLOSITA'	DS
CONDUCIBILITA' TERMICA	0,033 (mq x KJW)



SCHEDA TECNICA QUIK VINYL MEGA

Regulation EU n. 305/2011 Dop CPR 2020

Caratteristica	Normativa	Risultato
Formato		5.5 x 180 x 1220(4 SPC + 1,5mm IXPE)
Strato usura	EN ISO 23340	0.55
Resistenza Strato d'usura	Metodo A EN 13329 2016 EN ISO 10874	Classe 33
Formaldeide	EN14041:2004AC2006	E1
Reazione al fuoco	EN14041:2004AC2006	
Resistenza allo scivolamento	EN14041:2004AC2006	
Pentaclorofenolo	EN 14041:2018	Non Trovato
Ftalati, DEHP, BBP, DBP	EN14041:2004AC2006	Non Trovato
Conduttività Termica		0.105W/(m*K)
Resistenza Termica		0.039/(m ² *K)
TAPPETINO		
Isolamento Acustico Impact Insulation Class	ASTM E989-12	IIC - STC 70
Allungamento pre rottura Orizzontale /Verticale	GB/T6364	236.7/218.9%

Installazione: La norma UNI 11515-2 definisce e disciplina la figura del Posatore di rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni. Questa parte della norma responsabilizza e specifica i requisiti di conoscenza, abilità e competenza che il posatore deve possedere.

Utensili per la posa: Coltello con lama trapezoidale, sega circolare, sega per taglio stipiti, barra di trazione, martello in gomma (possibilmente bianco), metro, matita e squadretta, distanziatori, guanti e occhiali protettivi.

Preparazione: Verificare subito di aver ricevuto il prodotto effettivamente ordinato. Controllare la qualità dello stesso. Le verifiche vanno fatte con luce solare. Tavole tagliate e già posate sono escluse da ogni e qualsiasi diritto di reclamo.

Temperatura ambienti: Il Quik Vinyl MEGA necessita di un'acclimatazione di almeno 12 ore prima della posa. La posa del Quik Vinyl MEGA deve avvenire a temperatura ambiente compresa tra i +15°C e +30°C, meglio se simile alla temperatura di utilizzo. La temperatura del massetto non deve essere inferiore ai +10°C.

Sottofondo: La superficie deve essere livellata, pulita e asciutta; dislivelli possono creare "effetto vuoto". È sconsigliato procedere alla posa del Quik Vinyl MEGA su sottofondi con dislivelli, piastrelle e/o superfici troppo porose e ruvide. Con temperatura del sottofondo superiore a +10°C. L'umidità del sottofondo non deve superare il 2.5%. Eventuali rivestimenti quali moquette, tessuto e/o feltro devono essere rimossi prima della posa. Il Quik Vinyl MEGA è adatto per essere posato con impianti di riscaldamento a pavimento. In questo caso la temperatura del massetto non dovrà essere superiore ai +27°C, rispettando comunque le corrette procedure di accensione dell'impianto. Si raccomanda l'utilizzo di un telo di nylon almeno spessore 0,10 o 0,20 micron.

Senso di posa e installazione: Procedere sempre con la posa da sinistra verso destra. Posare i pannelli in modo che la dogia sia sempre rivolta verso la sorgente luminosa. Per quanto riguarda le istruzioni di posa fare riferimento a quanto riportato successivamente.

Giunti di dilatazione e distanziatori: Per ambienti con dimensione in lunghezza di 11 m è opportuno interrompere il Quik Vinyl MEGA e installare i giunti di dilatazione. Se il Quik Vinyl Ultra viene posato in locali attigui / confinanti tra loro (ad esempio camere e corridoio) è sempre opportuno predisporre i giunti di dilatazione. Utilizzare un distanziatore di almeno 8 mm e rispettare tale distanza per tutti gli elementi fissi presenti nell'ambiente (ad esempio colonne, pareti divisorie, ecc.).

Annotazioni al termine della posa e casi particolari: Il Quik Vinyl MEGA non deve essere in alcun modo bloccato al sottofondo e/o da mobilio e/o da alcun ostacolo. Mobili eccessivamente pesanti potrebbero ostacolare la normale dilatazione del pavimento. Utilizzare sempre i feltrini / tappi da applicare a sedie, tavoli e mobili in generale. Non trascinare oggetti pesanti e/o mobili pesanti sul pavimento. Utilizzare uno zerbino "pulisci scarpe" all'ingresso.

È importante mantenere il più possibile costante la temperatura minimizzando gli sbalzi di calore. Temperatura ideale 21°, massima temperatura interna 55°.

Pulizia e manutenzione: Per la pulizia ordinaria procedere prima con aspirapolvere e successivamente con uno straccio umido utilizzando un detergente con PH neutro. Consigliamo l'utilizzo dei prodotti della linea MAINTENACE & CARE, disponibili sul sito www.cavinato.com sezioni prodotti - pavimenti. Fortemente raccomandato un buon tappeto anti sporco all'ingresso. Solventi e acidi possono danneggiare le tavole.



QUIK 
vinyl

mega

GRAZIE!

PER INFORMAZIONI: CONTATTARE IL
NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE AL NUMERO

 **CAVINATO**
www.cavinato.com

Contatti

Cavinato S.p.A
Via della Meccanica, 59 36100 Vicenza
Tel. 0444-229.140
pavimenti@cavinato.com